

Polyurethane Matting Additive

Özel Ürünler

Perfection boya ve verniği için matlaştırma katkı maddesi.



ÜRÜN TANIMI

Bu çift komponentli solusyon, Perfection boya ve verniklerle karıştırılarak parlak, saten veya mat etkili finiş yaratmak için formüle edilmiştir.

* İç ve dış mekanlarda kullanılabilir

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YZM914:
Finiş	Mat
Özgül Ağırlık	0.99
Katı Madde Oranı	44%
Karışım oranı	Hacimsel olarak 3:1 (YZM914:YZA901)
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	840 g/lt
Birim Ebatları	750 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

Kat atma

Yüzey Sıcaklığı

Üzerine atılabilecek ürünler

5°C (41°F)

10°C (50°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Yüzeyin hazırlanması hakkında kullanılan Polyurethane Matting Additive ile ilgili olan etiketteki parlatma ve vernikleme talimatlarını takip edin.
Yöntem	Polyurethane Matting Additive ürününü ne kadar eklerseniz parlaklık seviyesi o kadar düşecektir. İlave seviyelerini öğrenmek için "Karıştırma" bölümüne bakınız. Önce standart cilayı kullanın, daha sonra karıştırılan (matlaştırılmış) cilayı son kat olarak sürün veya tam opaklığı sağlamak için bir kaç kat sürebilirsiniz.
Tavsiyeler	Karıştırma Kullanılan ürünleri uygun şekilde karıştırın. Polyurethane Matting Additive maddelerinin Part A (baz) ve Part B (kürleme katkısı)'yi karıştırın (3:1 oranında karıştırın). Reaksiyon gösteren boyanın, hava kabarcıklarının ve gazlarının gitmesi için 5 dakika bekletin. Poliüretanın matlaşmasını sağlamak için Part A (baz) ve Part B (kürleme katkısı) karıştırın. Hava kabarcıklarının ve gazların gitmesi için 5 dakika bekletin. Sonra gereken kadar Polyurethane Matting Additive Maddesini ekleyin. Karıştırın. İZLENMESİ GEREKEN METOT: 2 birim karıştırılmış Boya /vernik : 1 birim karıştırılmış Polyurethane Matting Additive = Yarı Parlak. 1 birim karıştırılmış Boya /vernik : 1 birim karıştırılmış Polyurethane Matting Additive = Saten. 1 birim karıştırılmış Boya /vernik : 2 birim karıştırılmış Polyurethane Matting Additive = Mat. İlerlemeden önce deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Polyurethane Matting Additive maddesinin ne kadar kullanılacağı, kullanılan renge göre farklılık gösterir. Ayrıca tam parlaklık seviyesi film kullanılarak yapılan uygulama ile aralarında çok az bir fark olacaktır. İnceltici YTA006 İnceltici No.9 Temizleme YTA006 İnceltici No.9 Diğer Özen göstermeden hazırlanmış parlatma ürünleri, kuruduktan sonra diğer ürünlerle eşdeğer oranda olmaz. Buna dikkat edilmelidir.
Bazı önemli noktalar	Kullanılan boyaya az miktarda Polyurethane Matting Additive maddesi kullanılırsa renginde veya uygulama/üstkaplama/kuruma özelliklerinde değişiklik olacaktır. Polyurethane Matting Additive maddesi ürünü yürüme alanları ve benzeri yerlerde kullanmanız daha düşük bir cila kalite devamlılığı verecektir. Perfection ile birlikte kullanıldığında matlaştırma katkı maddesinin eklenmesi opaklığı düşürecek, gerçek gücünü gösteremeyeceği için matlaştırılmamış cilaya gerekli sayıda kat çekilmesi önemlidir. Tüm düşük parlaklığı olan katlar, tam parlaklık veren katlara oranla temiz kalma özelliğini tam muhafaza edemeyebilir. Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	İki komponentli poliüretan ile kullanılması uygundur. Akrilik poliüretanlar ile kullanımı uygun değildir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.

Polyurethane Matting Additive

Özel Ürünler

Perfection boya ve verniği için matlaştırma katkı maddesi.



Uygulama Yöntemleri

Fırça, Rulo

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL:

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ:

Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.