

603 TPC-ACR

2K Akrilik Parlak Sonkat

Hammadde: 2-Komponent Akrilik Reçine
Teknik bilgi 5.5.8















Gerekli Ürünler:	Pasta GJ50- Bağlayıcı GK46-2103 / GK46-2403 F.W. Bağlayıcı/Pasta 65:35 / 98:2 Sertleştirici SC29-0863 Normal SC29-0885 Yavaş SC29-0865 Tiner SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal SV15-0339 Yavaş
Uygulama ve Özellikler:	2K Akrilik Parlak Sonkat <ul style="list-style-type: none">• Çok iyi yapı ve yayılma• Dış ortama, sararmaya karşı üst düzey dayanım ve yüzey sertliği• Mükemmel UV dayanımı• Mükemmel yüzey sertliği
Zemin / Ön İşlem: Tam kurumuş eski boyalı yüzeyler Astarlar	Temizlik Zımparalama Son temizlik SV20-0505 P240-360 SV20-0505 603 TPC-ACR tüm Salcomix astarlar ile kullanılabilir.
Ürün bilgileri:	603 seri, yüksek parlaklık seviyesi, dolgunluk ,sertlik, hava şartlarına dayanıklılık ve yayılma gibi nihai sonuç talep edilen ,yüksek performansın olduğu nesnelere boyanması için uygundur. Örneğin;tarım ve hafriyat makineleri, endüstriyel / ticari araçlar, metal mobilyalar ... SC29-0885: Yavaş Sertleştirici , yüksek sıcaklıklarda, geniş yüzeylerde yayılmayı ayrıca uygulama güvenliğini arttırır . SC29-0865: Hızlı kuruma özellikleri, 20 ° C'de 4 - 6 saat de maskeleye (FW ~ 4 s, Şeffaf ~ 6 s)
Özel bilgiler:	Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.

603 TPC-ACR

2K Akrilik Parlak Sonkat

Hammadde: 2-Komponent Akrilik Reçine
Teknik bilgi 5.5.8

Uygulama: 2K Opak Sonkat-Parlak

	Ürün Yapısı	603 TPC-ACR 2K Sonkat				
	VOC	Teorik Kaplama 1 µm (RAL3000/9010)		Katı Madde		
	525-565 g/l	408/358 m ² /kg	413/415 m ² /L	43-55 % Ağırlıkça		
	Renk tonunun kontrol edilmesi	Renk, mix formülüne göre tartılır.:				
	Karıştırma oranı	603 TPC-ACR	100 % Ağırlıkça	3 Hacimce		
	Sertleştirici	SC29-0863 SC29-0885 SC29-0865	30 % Ağırlıkça	1 Hacimce		
	Tiner	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	20 % Ağırlıkça	1 Hacim		
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)	
	3:1:1 Hacimce 18-22 Saniye 3:1:0.5 Hacimce 22-26 Saniye 3:1:0.25 Hacimce 26-36 Saniye	50 – 60 µm (2 kat) Flash off min. 5 - 10 dak. arasında		3-4 Saat	> 90	
	İşleme	Viskozite (saniye)	Karıştırma oranı	Püskürtme basıncı (bar)	Meme (mm)	
	Üstten Hazneli Tabanca	18-22	3:1:1	< 2.5	1.3-1.4	
	HVLP Tabanca	18-22	3:1:1	~ 2	1.3-1.5	
	Alttan Hazneli Tabanca	18-22	3:1:1	2-3	1.4-1.7	
	Airless / Airmix	22-26	3:1:0.5	120-150	0.23-0.28	
	Çift Diyaframlı Pompa yada Basınçlı Kab	18-26	3:1:1	< 4	1.0-1.1	
	Fırça & Rulo	-				
	Yüzey Sıcaklığında Kuruma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Tam Kuruma	Yeniden Boyanabilme
20°C (-0863/-0865)		30/20 Dak.	6/3 Saat	12/8 Saat	7-10 Gün	< 5 gün
60°C (-0863/-0865)		-	30 Dak.	60 Dak.	-	-