

## Elastomerik bağ kat

## ÜRÜN TANIMI

Üç paketlik, silikon elastomer bağlayıcı kat.

## KULLANIM AMACI

Belirli astar sistemleri ile Intersleek 757 son katı arasında yapışmayı arttırmak için kullanılır. Ayrıca lastik yüzeylerde Intersleek 757 için astar olarak da kullanılır. Yeni inşaada veya bakım ve tamirde kullanılır.

## ÜRÜN BİLGİSİ

<b>Renk</b>	BXA736-Pembe, BXA737-Açık gri, BXA735-Kırmızı
<b>Sonlama/Sonkat</b>	Uygun değil
<b>Part B (Kürlenme)</b>	BXA738 (B Kısmı), BXA739 (C Kısmı)
<b>Hacimce Katı Madde Oranı</b>	57% ±2% (ISO 3233:1998)
<b>Karışım oranı</b>	4 hacmen Part A'ya, 5 hacmen Part B'ye, 1 hacmen Part C
<b>Tipik film kalınlığı</b>	175 micron yaş film kalınlığı, 100 micron Kuru film kalınlığına eşittir.
<b>Teorik Kaplama Alanı</b>	100 micron Kuru Film Kalınlığında 5,7 m <sup>2</sup> /litre, uygulamada kayıp oranlarını göz önünde tutunuz.
<b>uygulama şekli</b>	Havasız Sprey, Fırça, Rulo
<b>Parlama noktası</b>	Part A 36°C; Part B 38°C; Part C 25°C; Karışık 28°C
<b>İndüksiyon zamanı</b>	Gerekli Değil

## Kuruma Bilgileri

	0°C	10°C	25°C	35°C
Dokunma Kuruması [ISO 9117/3:2010]	7 Saat	4 Saat	2 Saat	60 Dakika
Sert Kuruma [ISO 9117-1:2009]	13 Saat	8 Saat	5 Saat	3 Saat
Kap Ömrü	160 Dakika	120 Dakika	60 Dakika	30 Dakika

## Kat arası kaplama bilgisi- sınırlamalara bakınız

## Yüzey sıcaklığı

İle kaplanmış	0°C		10°C		25°C		35°C	
	Asgari	Azami	Asgari	Azami	Asgari	Azami	Asgari	Azami
Intersleek 1001	-	-	20 Saat	5 Gün	12 Saat	5 Gün	6 Saat	5 Gün
Intersleek 1100SR	24 Saat	5 Gün	20 Saat	5 Gün	12 Saat	5 Gün	6 Saat	5 Gün
Intersleek 757	24 Saat	5 Gün	20 Saat	5 Gün	12 Saat	5 Gün	6 Saat	5 Gün
Intersleek 970	24 Saat	5 Gün	20 Saat	5 Gün	12 Saat	5 Gün	6 Saat	5 Gün

## Not

Intersleek 1001'in 10°C'nin altında yapılacak uygulamalarında ,International Paint'e danışınız.

## DÜZENLEME BİLGİSİ

## Uçucu Organik Madde Miktarı (UOMM)

377 g/lit temin edildiği üzere (EPA Method 24)  
280 g/kg temin edildiği üzere boyanın sıvı kısmı. AB Solvent Emisyon Bildirisi (Council Directive 1999/13/EC)  
373 g/lit Çin Ulusal Standardı GB23985

UOMM değerleri tektir ve bilgi amaçlı verilmiştir. Renk ve üretimdeki toleranslarından dolayı değişiklik gösterebilir.

## Elastomerik baę kat

### SİSTEM VE UYGUNLUK

Korunacak yüzeyler için en iyi sistem uyumu için International Paint temsilcisine başvurun.

### YÜZEY HAZIRLIKLARI

Dünya çapındaki standart denizcilik spesifikasyonları doğrultusunda kullanın.

Kaplanacak yüzeyler temiz,kuru olmalı ve tüm kirleticilerden arındırılmalı.

Uygun olarak, yüksek basınçlı temiz suyla veya temiz suyla yıkayın, tüm gresi, yağı, çözübilen kirleticileri ve diğer yabancı maddeleri SSPC-SP1'e göre, solvent ile temizleyin.

Intersleek 737, Her zaman tavsiye edilen boya sistemin üzerine uygulanmalı. Astar yüzeyi kuru ve tüm kirleticilerden arındırılmış olmalı ve belirtilen üst boya aralıkları ile Intersleek 737 uygulanmalı (alkalılı ürün veri föyüne başvurunuz).

Kırılan, hasar gören vb alanlar belirtilen standartlara (e.g. Sa2½ (ISO 8501-1:2007) standardına göre hazırlanmalı ve Intersleek 737 uygulamasından önce astarlanmalı.

Prosedürün detayları için International Paint'e başvurun.

## Elastomerik bağ kat

### UYGULAMA

#### Karıştırma

Malzemeler 3 kaptan bir ünite olarak temin edilir. Her zaman temin edilen ünitenin tümünü karıştırın. (1) A kısmını karıştırıcı ile karıştırın. (2) A ve B kısmının tümünü birleştirin ve motorlu karıştırıcı ile iyice karıştırın. (3) C kısmının tümünü ekleyin ve motorlu karıştırıcı ile iyice karıştırın. Üniteler karıştırıldıktan sonra belirlenen çalışma zamanı içinde kullanılmalıdır.

#### Tiner

Tavsiye edilmez. İstisnai şartlar altında sadece International GTA007 kullanın. Yerel kanunların ön gördüğünden daha fazla inceltme YAPMAYIN.

#### Havasız Sprey

Tavsiye edilen  
Meme çapı 0,38-0,53 mm (15-21 thou)  
Meme ucundaki sıvı basıncı 211 kg/cm<sup>2</sup> (3000 p.s.i.)'den az olmamalıdır.

#### Konvansiyonel sprey Tabancası

Konvansiyonel sprey ile uygulama tavsiye edilmez.

#### Fırça

Fırça ile uygulama sadece küçük bölgeler için tavsiye edilir. İstenen film kalınlığının sağlanması için birçok kat gerekebilir. International Paint'e başvurun.

#### Rulo

Rulo ile uygulama sadece küçük bölgeler için tavsiye edilir. Belirtilen film kalınlığının sağlanması için birçok kat gerekebilir. International Paint'e başvurun.

#### Temizleyici

International GTA822

#### İşe ara verme ve temizlik

Boyanın hortum, tabanca veya sprey teçhizatında kalmasına izin vermeyiniz. Tüm teçhizatları International GTA822 ile iyice yıkayınız. Malzemeler bir kez karıştırıldıktan sonra tenekede saklanmamalı ve uzun süreli duraklamalardan sonra yeni boya karışımı Tüm teçhizat kullanımdan sonra International GTA822 ile temizlenmeli. Sprey teçhizatlarını çalışma gün boyuca periyodik olarak yıkanması iyi çalışmasını sağlar. Temizliğin sıklığı, spreyn kullanımına, sıcaklığa, gecikmeler dahil geçen zamana bağlıdır

#### Kaynak

Bu ürünle kaplanmış metalin üstünde kaynak veya ateş kesmesi yapılmasında, uygun kişisel koruma donanımı ve yeterli lokal egzoz havalandırması gerektiren toz ve gazlar çıkarılacaktır. Kuzey Amerikada aynı şekilde ANSI/ASC Z49.1 "Kaynak ve Kesmede Güvenlik" talimatnamesi doğrultusunda yapın.

### GÜVENLİK

**Tüm çalışmalar uygulamalar dahil ve bu ürünün kullanımı ilgili tüm ulusal Sağlık, Güvenlik & Çevre standart kanunları ile uyumlu uygulanmalı.**

**Kullanmadan önce, sağlık ve güvenlik bilgisi içeren bu ürün için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü elde edilmeli, başvurulmalı ve takip edilmeli. Malzeme Güvenlik Bilgi Föyündeki ve kap etiketlerindeki tüm ön uyarıları okuyun ve takip edin. Eğer bu uyarıları ve talimatnameleri tamıyla anlaşılmasa ise, veya Eğer bunlara tam anlamıyla uyulmaz ise, bu ürünü kullanmayın. solvent buhar konsantrasyonun güvenli sınırlarda tutmak ve toksikler veya eksik oksijen tehlikesinden korunması için uygulama ve kuruma sırasında düzgün havalandırma ve koruma tedbirleri sağlanmalıdır. Deri ve göz temasından sakınılması için önlemler alınmalı (ör. eldiven, gözlük, yüz maksesi, bariyer kremleri vb.). esas güvenlik tedbirleri, uygulama metodlarına ve çalışma çevresine bağlıdır.**

**ACİL TEMAS NUMARALARI:**

**ABD/Kanada - Tıbbi Danışman numarası 1-800-854-68 13**

**Avrupa - İletişim (44) 191 4696111. Sadece Doktor & hastaneye danışılmak için (44) 207 6359191**

**Çin - Telefon (86) 532 83889090**

**bölgesel ofisle temasa geç.**

## Elastomerik bağ kat

## SINIRLAMALAR

Tüm uygulamalarda yüzey sıcaklığı en az 0°C derece olmalıdır. Yeterli kürleme için en az %30 bağıl nem olmalıdır. %30'un altındaki bağıl nemlerde sertleşme süreleri uzayacaktır.  
Kaplanmış alanların üzerine spreyleyen (oversprey) kaçınmaya özen gösterin.  
Bitişik alanların silikon bulaşmasını önlemek için tedbirler alınmalı.  
Tüm donanımlar kullanımdan ve tekrar kullanımdan önce kirlenmeyi engellemek için diğer malzemeler ile iyice temizlenmeli. Intersleek 737 için sıvı temizleyiciler diğer boya ları kirlenmesine izin verilmelidir.

Üst boya bilgileri sadece rehber olması için verilir ve lokal iklim ve çevre koşullarına bağlı bölgesel değişimler söz konusudur. Özel tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun.  
İyi havalarda uygulayın. Yüzey sıcaklığı çığlenme noktasından en az 3°C derece üstünde olmalıdır. Optimum uygulama özelliklerini yakalayabilmek için malzemeyi karıştırmadan ve uygulamadan önce 21-27°C (70-81°F) dereceye getirin. Karıştırılmamış malzeme (kapları açılmamış) ürün bilgi föylerinde belirtildiği gibi uygun koşullarda saklanmalıdır. Burada verilen bilgiler uygulamaya yönelik genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Test performans sonuçları kontrollü laboratuvar ortamında bulunmuştur ve International Paint, sonuçların gerçek koşullarda ortaya çıkabilecek sonuçlar olduğunu idda edmez. Uygulama, çevre, tasarım faktörleri değişikdir ve tüm bu özellikler boya performansını etkilemektedir.

ÜNİTE BOYUTU	Ünite Boyutu	Part A		Part B		Part C	
		Hacim	Paket	Hacim	Paket	Hacim	Paket
	10 lt	4 lt	10 lt	5 lt	5 lt	1 lt	1 lt
<i>Diğer unite boyutları için International Paint'e başvurunuz.</i>							
ÜNİTE GÖNDERİ AĞIRLIĞI	Ünite Boyutu	Ünite Ağırlığı					
	10 lt	14.2 Kg					
DEPOLAMA	Raf Ömrü	25°C derecede minimum 12 ay. Daha sonrasında kontrol edilerek uygun durumda olması halinde kullanılabilir. Kuru, güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak yerlerde muhafaza ediniz.					

## DÜNYA ÇAPINDA ULAŞABİLME

International Paint'e başvurun.

## ÖNEMLİ NOT

*Bu bilgi föyündeki ifadeler yalnızca tavsiye amaçlıdır ve yer alan bilgiler ayrıntılı şekilde bir amaca yönelik verilmeyi amaçlanmamıştır; ürünü burda özellikle belirtilen amaçların dışında uygulayacak kişi, tarafımızdan istenilen işe uygunluğunu belirten herhangi bir yazılı onay belgesi almaması durumunda uygulamadan doğacak risklerden kendisi sorumludur. Verilen tüm tavsiyeler veya ifadeler (Bu ürün föyünde veya başka bir yerde) tarafımızdan yapılan çalışmalar ile doğrulanmıştır ancak yüzeyin kondisyon kalitesi veya uygulamayı etkileyecek bir çok diğer etken üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yazılı olarak belirtmediğimiz sürece, ürünün performansından veya (kanunların elverdiği ölçüde) kayıp veya hasarla ilgili olarak herhangi bir yükümlülük üstlenilmemektedir. Açık veya zımni feragatler dahil kanunlar dahilinde burada herhangi bir garanti taahhüt edilmemektedir. Tedarik edilen tüm ürünler ve sağlanan teknik tavsiyeler Standart Satış Şartlarımıza tabiidir. Bu dökümanı talep etmeli ve gözden geçirmelisiniz. Bu bilgi föyünde temin edilen bilgiler, sürekli geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişikliğe tabii olabilmektedir. Uygulama öncesinde bu ürün bilgi föyünde verilen bilgilerin güncelliğini yerel temsilciden kontrol etmesi kullanıcının sorumluluğundadır.*

*Bu ürün bilgi föyüne, [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) veya [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), internet sitelerimizden ulaşabilirsiniz; ve eğer burdaki bilgi föyü ile web sayfamızda yayınlanan ürün bilgi föyü arasında fark olması durumunda web sayfamızda bulunan güncel ürün bilgi föyünü dikkate alınız.*

Bu yayında adı geçen tüm ticari markalar Akzo Nobel'e aittir veya Akzo Nobel'e lisanslıdır.

© AkzoNobel, 2017

[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)