

Perfection Undercoat

Sonkat astarları Üstün Performanslı Arakat



ÜRÜN TANIMI

Tüm sonkatlar için uygun iki komponentli yüksek performanslı sonkat astar. Perfection Undercoat, Perfection sonkat ile kullanımda, uzun süreli dayanım sağlayan spesifikasyon şemasının ideal alt yapısıdır.

- * Kolay uygulama, hızlı kuruma ve kolay zımpara
- * Sonkatların mükemmel parlaklığa ulaşmasında yardımcı
- * Yarı-parlak görünüş

ÜRÜN BİLGİSİ

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Renk | YRA003-Beyaz, YRA302-Mavi |
| Finiş | Yarı parlak Mat |
| Özgül Ağırlık | 1.39 |
| Katı Madde Oranı | 50% |
| Karışım oranı | (Belirtildiği gibi) hacimce 3:1 |
| Dönüştürücü/Kürleme Sıvısı | YGA006 |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| VOC (arz edilen) | 488 g/lt |
| Birim Ebatları | 750 ml, 2.5 Lt |

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

| | Kurutma | | | |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5°C (41°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 35°C (95°F) |
| Hafif kuruma-Dokunabilme süresi | 11 saat | 7 saat | 3 saat | 2 saat |
| Zımparalanabilir | 48 saat | 30 saat | 16 saat | 12 saat |
| Ambalaj açıkken uygulanabilme süresi-Pot süresi | 5 saat | 3 saat | 2 saat | 1 saat |

| | Kat atma Yüzey Sıcaklığı | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| Üzerine atılabilecek ürünler | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Interdeck | 32 saat | 4 gün | 16 saat | 3 gün | 10 saat | 2 gün | 8 saat | 1 gün |
| Perfection | 32 saat | 4 gün | 16 saat | 3 gün | 10 saat | 2 gün | 8 saat | 1 gün |
| Perfection Undercoat | 32 saat | 4 gün | 16 saat | 3 gün | 10 saat | 2 gün | 8 saat | 1 gün |
| Toplac | 32 saat | 4 gün | 16 saat | 3 gün | 10 saat | 2 gün | 8 saat | 1 gün |

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık

Önceden boyanmış yüzeyler

Uygun Durumda Super Cleaner ile yıkayıp temizleyin. Tatlı su ile durulayın ve kurumaya bırakın. 280-320 dereceli zımpara kağıdıyla zımparalayın.

Kötü Durumda Tüm eski kaplamaları ve astarları çıkarın.

ASTARLAMA Çıplak yüzeyler için yapılması gereken tüm hazırlıklar veri sayfasında anlatılmıştır.

Çıplak TAHTA Interprotect ile astarlayın.

ÇELİK Interprotect ile astarlayın.

ALÜMİNYUM Interprotect ile astarlayın.

GRP Super Cleaner ile yıkayıp temizleyin. Tatlı su ile durulayın ve kurumaya bırakın. 180-220 zımpara ile aşındırın.

YAŞLI/BOZULMUŞ JELKOTLAR Solvent veya uygun deterjanla yağdan arındırın. 180-220 no'lu kağıt ile güzelce zımparalayın. İyice temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin. Potansiyel iğne deliği (pinholing) sorunlarını önlemek için, sonkat boya uygulama öncesinde, 3 kat International Paint'in 2 komponentli bir epoksi astarı, sonra üzerine International Paint'in 2 komponentli sonkat astarı uygulanmalıdır..

TÜM YÜZEYLER Eğer macunlamaya ihtiyaç varsa, International Paint ürün gamından uygun olan ürünü kullanın.

Yöntem

Eğer önceki seferde kat atma/astarlama limitini aştıysanız, 180-220 cins kağıt ile zımparalayın. Tozu, toz bezi ile giderin. 1-2 kat uygulayın.

Tavsiyeler

Karıştırma Herbirini ayrı ayrı karıştırın. Baz'a sertleştirici ekleyin, karıştırıp 10 dakika baloncuklar kaybolana kadar bırakın.

İnceltici Thinner No.9

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.

Perfection Undercoat

Sonkat astarları

Üstün Performanslı Arakat



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Temizleme Thinner No.9 |
| | Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Kuru ve havalandırması iyi olan ortamlarda kullanın. Yüksek nemli, %80 nem oranı üstündeki ortamlardan kaçınin. |
| | SPREY UYGULAMASI - SADECE PROFESYONEL UYGULAMACILAR İÇİN. |
| | Diğer En iyi 15°C'de uygulanır. Renklere derinlik kazandırmak için Perfection cilalar Perfection Undercoat a ilave edilebilir. Her iki üründe önce iyileştirme sıvısı ile karıştırılmaldır. |
| Bazı önemli noktalar | Sertleştirici ile istenen oranda iyice karışana kadar kullanmayın. Ürün sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır. |
| Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri | Kıvrımlı ve esnek gövdeler üzerinde çatlama yapabilir. Perfection Undercoat kürlenmiş epoksi astarları ve ya dolgularına ya da kürlenmiş GRP/bileşiklerine uygulanmalıdır. Tek komponentli ürünler üzerinde kullanılmamalıdır. |
| Kat Sayısı | 1-2 kat |
| Kaplama | (Teorik olarak) - 13.16 m ² /lt (Pratik olarak) - 11.8 m ² /lt |
| Tavsiye edilen DFT her kat | 38 mikron kuru fırça ile |
| Tavsiye edilen WFT her kat | 76 mikron ıslak fırça ile |
| Uygulama Yöntemleri | Fırça, Rulo, SPREY UYGULAMAYIN - Sprey uygulaması hakkında detaylı bilgi arayan Profesyonel uygulamacılar Perfection Undercoat ürün bilgi föyüne başvurmalıdır |

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muhafaza | GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıcağa maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C/95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır. |
| Güvenlik | GENEL: Solunum yoluna zararlı olabilecek isosiyanat içerir. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır. |
| TEKZİP | <i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i> |

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.