

Schooner

Vernikler

UV koruması olan yüksek parlaklık sağlayan vernik



ÜRÜN TANIMI

Schooner klasik yatlarda kullanılmak için üretilmiş geleneksel tung-yağı bazlı parlatici yat verniğidir. Tik ve İroko gibi yağlı ağaçlar da dahil tüm ahşaplarda kullanıma uygundur. UV filtresi ile güneşin zarar verici ışınlarına uzun süreli dayanıklılık sergiler.

* Kolay uygulanır

* Derin ve zengin parlaklık

* Sıcak altın rengi

* Mükemmel UV koruma

* İç ve dış mekanlarda kullanılabilir

Schooner mükemmel su geçirmezliğe, ipeksi uygulama ve yüksek kalitede kendi kendine yayılma özelliklerine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YVA086
Finiş	Çok Parlak
Özgül Ağırlık	0.89
Katı Madde Oranı	49%
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	386 g/lt
Birim Ebatları	375 ml, 750 ml, 2.5 lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi	3 saat		2.5 saat		2 saat		1 saat	

	Kat atma							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	Schooner	16 saat	1 ay	14 saat	1 ay	12 saat	1 ay	8 saat

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık

DAHA ÖNCE DEN ÇİLALANMIŞ AHŞAP

Uygun Durumda Süper Temizleyici ile temizleyin. 280-320 no kağıt ile zımparalayın. Toz ve pislikleri temizleyin.

Kötü Durumda Daha önceki bütün boyaları çıkarınız.

Çıplak TAHTA 80-180 sınıf kağıtla daha sonra da 280 sınıf kağıtla zımparalayın. Yüzeyi artık maddelerden ve tozlardan temizleyin. Eğer bir solvent ile temizliyorsanız ilk kat verniği uygulamadan önce tam kurumasını sağlayın.

Yöntem

Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Etrafa bulaşmasını engellemek için boya süzgecinden geçirin.

ÖNCE DEN VERNİKLENMİŞ TAHTA: Tatmin edici finiş elde edilene kadar 2-4 defa tam kat atın. 320-400 cins kağıt kullanarak zımparalayın. Tozu, toz bezi ile giderin.

Çıplak TAHTA: Tiner No. 1 ile %10 inceltilmiş olarak ilk katı uygulayın. Tatmin edici finiş elde edilene kadar 4-6 defa tam kat atın. 320-400 cins kağıt kullanarak zımparalayın. Tozu, toz bezi ile giderin. Çok kalın olmamasına özen gösterin.

Tavsiyeler

Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız.

İnceltici Fırça - YTA 80 Thinner No.1. Sprey - YTA085 İnceltici No. 3.

Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Kuru ve havalandırması iyi olan ortamlarda kullanın. Nemli yerlerde kullanmaktan kaçının. Soğuk hava parlaklığı etkiler ve kurumayı geciktirir.

Havasız sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun) Basınç: 170 bar/2500 psi. Uç Boyutu: 0.33-0.41 mm/13-16 thou.

Konvansiyonel Sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun) Basınç Pot: Basınç: 3.44-4.47 bar/50-65 psi (tabanca basıncı); 8-10 psi (kap basıncı). Uç Boyutu: 0.89-1.4 mm/35-50 thou. Sifon Kabı: Basınç: 3.44-4.47 bar/50-65psi - tabanca basıncı. Uç Boyutu: 0.89-1.4 mm/35-50 thou.

Fırça Her zaman özel olarak vernik için belirlenmiş temiz bir fırça kullanın. Kullanmadan önce fırçaları temizleyin.

Rulo Eğer rulo kullanıyorsanız ince bir rulo tercih edin ve doğal bir domuzkılı rulo ile temizleyin.

Diğer Sprej basınçları sadece tavsiyeleri sıralamaktadır. Uygulayıcı, sprej tekniklerinden en iyi sonucun elde edilmesini sağlayan her türlü teknik ile ve uygun hava koşullarında uygulayabilir. Çıplak ahşabın görünüşünü geliştirmek için ve açık gözenekleri doldurmak için Interstain kullanın ve bir gece boyunca kurumaya bırakın. Kutu üzerinde kabuklanmayı

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2018.

Schooner

Vernikler

UV koruması olan yüksek parlaklık sağlayan vernik



Bazı önemli noktalar

engellemek için kapağı kapatmadan önce yüzeye bir çay kaşığı (5ml.) İnceltici No. 1 ekleyin.

Çıplak ahşapı hiç birzaman uzun süreli nem çekebileceği yerlere bırakmayın. Schooner ürününü direkt olarak kutusundan kullanmayın. Bu ürünün ömrünü kısaltacaktır. Uygun kurutma süresinin dikkatle izlenmemesi yanlış kurutma, kırışma ve yapışkanlık kaybına sebep olacaktır. Doğrudan güneş ışığında boyamaktan kaçınınız. Tekne suyun dışındayken uygulama yapın. Sadece tavsiye edilen İncelticileri kullanın. Eğer üst kaplama limitini aştıysanız, 280-320 (grit) cins kağıt ile zımparalayın. Dış mekan kullanım için formüle edilmiştir.

Ürün ısısı en az 10°C ve en fazla 29°C olmalıdır.

Dış hava sıcaklığı en az 10°C en fazla 35°C olmalıdır.

Yüzey sıcaklığı en az 10°C, en çok 29°C olmalıdır.

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

Çıplak tahtayı İnceltici No.1 ile %10 inceltikten sonra Schooner kullanarak astarlayın. Tik ve İroko gibi yağlı tahtaların üzerine inceltildikten ve astarlandıktan sonra direk olarak kullanılabilir. Schooner ürününün üzerine iki komponentli vernik kullanmayın.

Kat Sayısı

Önceden verniklenmiş ahşap: 4 kat.

Çıplak tahta: İlk katı %10 inceltin. Sonra 4-6 kat atın..

Kaplama

(Pratik olarak) - 14 m²/lt fırça, 12 m²/lt sprey.

Tavsiye edilen DFT her kat

30 mikron kuru .

Tavsiye edilen WFT her kat

61 mikron ıslak .

Uygulama Yöntemleri

Fırça, Rulo, Konvansiyonel Sprey, Havasız sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun).

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL:

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ:

Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2018.