

UV Wax Sealer

Tekne Bakımı

Mumlama



ÜRÜN TANIMI

UV Wax Sealer, fluoro mikro katkılı aşınmaya dirençli derin parlaklığa sahip yüksek performanslı vaks solüsyondür. Kir ve yağa karşı mükemmel koruma sağlar.

- * En uzun koruma için Premium Marine Polish ile uygulayın.
- * İnce film reaktif formülü mükemmel UV koruması sağlar.
- * Düzgün şekilde cilalandıktan sonra uzun süre dayanabilir.
- * Makine ile parlatılabilir.
- * Uzun süreli, yüksek parlaklıklı ve sert kabuk oluşturarak koruma sağlar.
- * Direk güneş altında kullanılabilir.
- * Kire karşı kayanıklı ve temizlenmesi kolay yüzey sağlar.
- * Karavan veya bahçe mobilyalarını temizlemede kullanılabilir

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMB838
Finiş	Uygulanamaz
Özgül Ağırlık	0.76
Katı Madde Oranı	5%
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	729 g/lit
Birim Ebatları	500 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

Kat atma Yüzey Sıcaklığı

Üzerine atılabilecek ürünler	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Yüzeyi Super Cleaner ve tatlı su ile temizleyin. Kurumaya bırakın. Mükemmel sonuç almak için, UV Polish ile yüzeyde ön hazırlık yapın..
Yöntem	Temiz kuru bir bez ile ince bir kat UV Wax Sealer uygulayın. Kurumaya bırakın. Bir bez veya makine kullanarak yüksek parlaklıkta polişleyin. Bez parçalarını sıklıkla değiştirin.
Tavsiyeler	Karıştırma: Kullanmadan önce iyice kutuyu çalkalayınız.
Bazı önemli noktalar	Ürün sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey ısısı en az 5°C ve en yüksek 35°C olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	GRP ve boyalı yüzeylerde kullanım için uygundur.
Uygulama Yöntemleri	Bez veya Makine.

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direk güneş ışığından uzak tutunuz.
Güvenlik	TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır. GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Su kaynaklarına tenekeleri atmayın boyayı boşaltmayın, size sağlanan alanları kullanın. En iyi yöntem boyayı sertleştirdikten sonra ortadan kaldırmaktır. Ürünün artıkları belediye atık veya çöplüğüne izinsiz boşaltılamaz. Atıkların boşaltımı yetkililerle danışılarak düzenlenmelidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.

UV Wax Sealer

Tekne Bakımı

Mumlama



TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.